HAWORTH®

Collection 50

Colours and Materials

Price group **0**

EN – Collection 50

Composition	100 % Polyester FR (recycled)
Width	140 cm
Weight	~ 470 g/per linear metre
Abrasion resistance (12 kpa)	Martindale 80.000 cycles
Pilling Resistance EN 12945-2	4 - 5
Light fastness EN ISO 105-B02:1999 · 2	5 (Scala 1-8)
Fastness to rubbing EN ISO 105-X12:2002	4 dry and wet (Scala 1-5)
Fastness to perspiration DIN 54020	4 acid and alkaline
Fastness to water DIN 54005	4
Fastness to dry cleaning DIN 54024	4
Flame resistance	EN 1021 > part 1+2 (Cigarette + flame test), BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1

FR – Collection 50

Composition	100 % Polyester FR (recyclé)
Largeur	140 cm
Poids	~ 470 g/ml
Résistance à l'abrasion (12 Kpa)	Martindale 80.000 tours
Pilling Resistance EN 12945-2	4 - 5
Résistance à la lumière	5 (Scala 1-8)
Résistance aux frottements	4 sec et humide (Scala 1-5)
Résistance à la sueur DIN 54020	4 acide et alcalin
Résistance à l'eau DIN 54005	4
Résistance au nettoyage à sec DIN 54024	4
Résistance au feu	EN 1021 > partie 1+2 (test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1

IT – Collection 50

Composizione	100 % Poliestere FR (riciclato)
Altezza	140 cm
Peso	~ 470 g/metro lineare
Resistenza all'abrasione (12 Kpa)	80.000 cicli Martindale
Resistenza al pilling EN 12945-2	4 - 5
Resistenza alla luce	5 (Scala 1-8)
Resistenza allo sfregamento	4 secco e umido (Scala 1-5)
Resistenza alla traspirazione DIN 54020	4 acido e alcalino
Resistenza all' acqua DIN 54005	4
Resistenza al lavaggio a secco DIN 54024	4
Comportamento al fuoco	EN 1021 > part 1+2 (Sigaretta + test reazione al fuoco), BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1

PT – Collection 50

Composição	100 % Poliéster FR (reciclado)
Largura	140 cm
Peso	~ 470 g/por metro linear
Resistência à abrasão (12 Kpa)	Martindale 80.000 ciclos
Resistência ao borboto EN 12945-2	4 - 5
Resistência à Luz EN ISO 105-B02:1999·2	5 (Scala 1-8)
Resistente à Temperatura	4 seco e húmido (Scala 1-5)
Resistência à transpiração DIN 54020	4 ácido e alcalino
Resistência à Água DIN 54005	4
Resistência a limpeza a seco DIN 54024	4
Resistência ao fogo	EN 1021 > partes 1+2 (teste do cigarro + cinza), BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1

DE – Collection 50

Zusammensetzung	100 % Polyester FR (recycelt)
Breite	140 cm
Gewicht	~ 470 g/lfdm
Scheuerverhalten (12 Kpa)	Martindale 80.000 Touren
Pilling Beständigkeit EN 12945-2	4 - 5
Lichtechtheit EN ISO 105-B02:1999 · 2	5 (Skala 1-8)
Reibechtheit EN ISO 105-X12:2002	4 trocken und nass (Skala 1-5)
Schweißechtheit DIN 54020	4 sauer und alkalisch
Wasserechtheit DIN 54005	4
Trockenreinigungsechtheit DIN 54024	4
Brandverhalten	EN 1021 > Teil 1+2 (Zigaretten- und Streichholzflammtest), BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1

NL – Collection 50

Samenstelling	100 % Polyester FR (gerecycled)
Breedte	140 cm
Gewicht	~ 470 g/per m
Scheurvastheid (12 Kpa)	Martindale 80.000 toeren
Pilling bestendigheid EN 12945-2	4 - 5
Lichtechtheid EN ISO 105-B02:1999 · 2	5 (Scala 1-8)
Wrijfbestendigheid EN ISO 105-X12:2002	4 droog en nat (Scala 1-5)
Zweetbestendigheid DIN 54020	4 zuur en alkaline
Waterbestendigheid DIN 54005	4
Chemisch reinigen DIN 54024	4
Brandvastheid	EN 1021 > deel 1+2 (sigaret + brandvastheid), BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1

ES – Collection 50

Composición	100 % Poliéster FR (reciclado)
Ancho	140 cm
Peso	~ 470 g/metro lineal
Resistencia a la abrasión (12 Kpa)	80.000 ciclos Martindale
Resistencia al pilling (bolitas) EN 12945-2	4 - 5
Resistencia a la luz EN ISO 105-B02:1999 · 2	5 (Scala 1-8)
Resistencia al roce EN ISO 105-X12:2002	4 seco y húmedo (Scala 1-5)
Resistencia a la transpiración DIN 54020	4 ácido y alcalino
Resistencia al agua DIN 54005	4
Resistencia a la limpieza en seco DIN 54024	4
Resistencia al fuego	EN 1021 > partes 1+2 (test de cigarrillo y cerilla), BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard
1076-182 DTI Denmark

TESSUTO RICICLATO
RECYCLED FABRIC

TESSUTO RICICLABILE
RECYCLABLE FABRIC

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.

HAWORTH®

Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft. · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C084468

DHSCA50 0000

Collection 50 | Price group 0

50/0503

50/0501

50/0503

50/0603

50/0201

50/0602

50/0601

50/0351

50/0303

50/0051

50/0451

50/0552

50/0651

HAWORTH®

Small Arrow

Colours and Materials

Price group **2**

EN – Small Arrow

Composition	100 % Polyester
Width	155 cm
Weight	~ 429 g/lfdm - 277 m²
Abrasion resistance (12 kpa)	40.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2) *in process*
Light fastness EN ISO 105-B02	5 (Scale 1-8)
Fastness to rubbing EN ISO 105-X12	4 dry and wet (Scale 1-5)
Flame resistance	EN 1021> part 1+2 (Cigarette + flame test) depending on foam for upholster

FR – Small Arrow

Composition	100 % Polyester
Largeur	155 cm
Poids	~ 429 g/ml - 277 m²
Résistance à l'abrasion (12 Kpa)	Martindale 40.000 tours (BS EN ISO 12947-2) *en cours de réalisation*
Résistance à la lumière	5 (Scala 1-8)
Résistance aux frottements	4 sec et humide (Scala 1-5)
Résistance au feu	EN 1021 > partie 1+2 (test cigarette + flamme) selon la mousse de garnissage utilisée

IT – Small Arrow

Composizione	100 % poliestere
Altezza	155 cm
Peso	~ 429 g/metro lineare - 277 m²
Resistenza all'abrasione (12 Kpa)	40.000 cicli Martindale (BS EN ISO 12947-2) *in processo*
Resistenza alla luce	5 (Scala 1-8)
Resistenza allo sfregamento	4 secco e umido (Scala 1-5)
Comportamento al fuoco	EN 1021 > part 1+2 (Sigaretta + test reazione al fuoco) secondo la schiuma per il rivestimento

PT – Small Arrow

Composição	100 % poliéster
Largura	155 cm
Peso	~ 429 g/por metro linear - 277 m²
Resistência à abrasão (12 Kpa)	Martindale 40.000 ciclos (BS EN ISO 12947-2) *em processo*
Resistência à Luz EN ISO 105-B02	5 (Scala 1-8)
Resistente à Temperatura	4 seco e húmido (Scala 1-5)
Resistência ao fogo	EN 1021 > partes 1+2 (teste do cigarro + cinza) dependendo da espuma para estofamento

DE – Small Arrow

Zusammensetzung	100 % Polyester
Breite	155 cm
Gewicht	~ 429 g/lfdm - 277 m²
Scheuerverhalten (12 Kpa)	40.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2) *in Bearbeitung*
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	5 (Skala 1-8)
Reibechtheit EN ISO 105-X12	4 trocken und nass (Skala 1-5)
Brandverhalten	EN 1021 > Teil 1+2 (Zigaretten- und Streichholzflammtest) abhängig vom eingesetzten Polsterschaum

NL – Small Arrow

Samenstelling	100 % polyester
Breedte	155 cm
Gewicht	~ 429 g/per m - 277 m²
Scheurvastheid (12 Kpa)	Martindale 40.000 toeren (BS EN ISO 12947-2) *in uitvoering*
Lichtechtheid EN ISO 105-B02	5 (Scala 1-8)
Wrijfbestendigheid EN ISO 105-X12	4 droog en nat (Scala 1-5)
Brandvastheid	EN 1021 > deel 1+2 (sigaret + brandvastheid) afhankelijk van schuim voor stoffering

ES – Small Arrow

Composición	100 % poliéster
Ancho	155 cm
Peso	~ 429 g/metro lineal - 277 m²
Resistencia a la abrasión (12 Kpa)	40.000 ciclos Martindale (BS EN ISO 12947-2) *en proceso*
Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	5 (Scala 1-8)
Resistencia al roce EN ISO 105-X12	4 seco y húmedo (Scala 1-5)
Resistencia al fuego	EN 1021 > partes 1+2 (test de cigarrillo y cerilla) dependiendo de la espuma del tapizado

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard
1076-182 DTI Denmark

HAWORTH®

Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft. · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 62 765 51 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C084468

DHSCA02 0000 • 01/2019

Small Arrow | Price group 2

Fletcher 4L0FL

Quiver 4L0QU

Shaft 4L0ST

Fletcher 4L0FL

Archer 4L0AR

Target 4L0TA

Nock 4L0NK

Barb 4L0BA

Crossbow 4L0CR

HAWORTH®

Diagonale

Colours and Materials

Price group **2**

EN – Diagonale

Composition	100 % Polyester
Width	155 cm
Weight	~ 429 g/lfdm - 277 m²
Abrasion resistance (12 kpa)	40.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2) *in process*
Light fastness EN ISO 105-B02	5 (Scale 1-8)
Fastness to rubbing EN ISO 105-X12	4 dry and wet (Scale 1-5)
Flame resistance	EN 1021> part 1+2 (Cigarette + flame test) depending on foam for upholster

DE – Diagonale

Zusammensetzung	100 % Polyester
Breite	155 cm
Gewicht	~ 429 g/lfdm - 277 m²
Scheuerverhalten (12 Kpa)	40.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2) *in Bearbeitung*
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	5 (Skala 1-8)
Reibechtheit EN ISO 105-X12	4 trocken und nass (Skala 1-5)
Brandverhalten	EN 1021 > Teil 1+2 (Zigaretten- und Streichholzflammtest) abhängig vom eingesetzten Polsterschaum

FR – Diagonale

Composition	100 % Polyester
Largeur	155 cm
Poids	~ 429 g/ml - 277 m²
Résistance à l'abrasion (12 Kpa)	Martindale 40.000 tours (BS EN ISO 12947-2) *en cours de réalisation*
Résistance à la lumière	5 (Scala 1-8)
Résistance aux frottements	4 sec et humide (Scala 1-5)
Résistance au feu	EN 1021 > partie 1+2 (test cigarette + flamme) selon la mousse de garnissage utilisée

NL – Diagonale

Samenstelling	100 % polyester
Breedte	155 cm
Gewicht	~ 429 g/per m - 277 m²
Scheurvastheid (12 Kpa)	Martindale 40.000 toeren (BS EN ISO 12947-2) *in uitvoering*
Lichtechtheid EN ISO 105-B02	5 (Scala 1-8)
Wrijfbestendigheid EN ISO 105-X12	4 droog en nat (Scala 1-5)
Brandvastheid	EN 1021 > deel 1+2 (sigaret + brandvastheid) afhankelijk van schuim voor stoffering

IT – Diagonale

Composizione	100 % poliestere
Altezza	155 cm
Peso	~ 429 g/metro lineare - 277 m²
Resistenza all'abrasione (12 Kpa)	40.000 cicli Martindale (BS EN ISO 12947-2) *in processo*
Resistenza alla luce	5 (Scala 1-8)
Resistenza allo sfregamento	4 secco e umido (Scala 1-5)
Comportamento al fuoco	EN 1021 > part 1+2 (Sigaretta + test reazione al fuoco) secondo la schiuma per il rivestimento

ES – Diagonale

Composición	100 % poliéster
Ancho	155 cm
Peso	~ 429 g/metro lineal - 277 m²
Resistencia a la abrasión (12 Kpa)	40.000 ciclos Martindale (BS EN ISO 12947-2) *en proceso*
Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	5 (Scala 1-8)
Resistencia al roce EN ISO 105-X12	4 seco y húmedo (Scala 1-5)
Resistencia al fuego	EN 1021 > partes 1+2 (test de cigarrillo y cerilla) dependiendo de la espuma del tapizado

PT – Diagonale

Composição	100 % poliéster
Largura	155 cm
Peso	~ 429 g/por metro linear - 277 m²
Resistência à abrasão (12 Kpa)	Martindale 40.000 ciclos (BS EN ISO 12947-2) *em processo*
Resistência à Luz EN ISO 105-B02	5 (Scala 1-8)
Resistente à Temperatura	4 seco e húmido (Scala 1-5)
Resistência ao fogo	EN 1021 > partes 1+2 (teste do cigarro + cinza) dependendo da espuma para estofamento

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard
1076-182 DTI Denmark

HAWORTH®

Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft. · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 62 765 51 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C084468

DHSCA03 0000 • 01/2019

Diagonale | Price group 2

Matrix 4N0MA

Featherstitch 4N0FE

Chevron 4N0CH

Diamond 4N0DA

Matrix 4N0MA

Bias 4N0BA

Half Timber 4N0HT

Slant 4N0ST

Slash 4N0SH